

フィルメイク
標準施工仕様

工程	材料	調合 (重量)	施工用具	所要量	塗布面積	塗回数	間隔時間 (23°C)	可使時間 (23°C)
1.素地調整	①素地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いてください。②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。③ゴミ・油等の付着物は除去し、水分10%、pH10以下に管理してください。④下地の表面に微細ひび割れが生じている場合は、本仕様による施工は避け、他の工法を選択してください。⑤雨上がり後は、均一に乾いてから施工してください。⑥吹付面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。							
2.下地調整	フィルメイク 清水	16kg 2~8%	中毛ローラー 刷毛	0.3~0.6 (kg/m²/回)	26~53 (m²/缶/回)	1回	6時間以上	-
			多孔質ローラー	0.8~1.0 (kg/m²/回)	16~20 (m²/缶/回)			
			リシンガン (口径4~6mm)	0.8~1.2 (kg/m²/回)	13~20 (m²/缶/回)			
3.上塗り	・上塗りにプレマテックス製品を施工する場合は、各標準施工仕様をご確認の上、施工してください。 ・上塗りに他社製品を施工する場合は、各メーカーの標準施工仕様に従って施工してください。※注:弊社までご相談ください。							

●フィルメイク

(水性1液形微弾性フライヤー)

■荷姿

16kg/缶

■適用基材

- ・コンクリート・モルタル・PC板・GRC板・ケイカル板・一般外壁
- ・吹付タイル・スタッコ・リシン・等

(注:旧塗膜が健全な状態のものにのみ塗装可)

注意事項

- ! ■塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品6ヶ月、油性製品12ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- セメント質下地は、表面の含水率が10%以下(pH10以下)になるまで放置して下さい。
- シーリング材の上に施工することは避けてください。汚染・ひび割れ・剥離などの不具合が発生する恐れがあります。必要上塗布する場合は、シーリング材との塗り重ね適合性を十分確認の上、施工してください。
- 素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- 塗装しない箇所は前もって塗料が付着しない様にしっかりと養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- 希釈は仕様の調合割合を守り十分に搅拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- 常に結露が発生する地域・時期・場所での塗装は避けてください。
- 施工環境が気温5°C以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- 夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- 工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- 塗料は冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらなく、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- 塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分してください。(排水路・河川・下水・土壤等を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- 材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- 塗装後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
- 塗装中・塗装後は充分換気を行ってください。
- 目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに石鹼と多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けてください。
- 臭い・蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 商品を取り扱う際には、各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。