

# 標準施工仕様書

|      |  |
|------|--|
| 製品名  | ラジセラpro  |
| 種別   | 1液水性多重ラジカル制御形無機有機ハイブリッド塗料  |
| 荷姿   | 15kg缶、4kg缶   |
| 用途   | 内外部壁面 屋根   |
| 適用基材 | 一般外壁、コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、吹付タイル、スタッコ、リシン、金属系屋根、窯業系屋根、アスファルトシングル、陶器瓦等 |

| 工程   | 材料   | 割合   | 所要量/m <sup>2</sup> /回<br>(施工面積/缶/回)      | 施工器具                 | 塗回数 | 間隔時間<br>(23°C) | 可使時間<br>(23°C) |
|------|--|------|--|----------------------|-----|----------------|----------------|
| 素地調整 | ① 下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いて下さい。<br>② 劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。<br>③ 塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生して下さい。 |      |  |                      |     |                |                |
| 下塗り  | 下地に応じた下塗材をご使用ください。   |      |  |                      |     |                |                |
| 中塗り  | セラベース<br>[水性タイプ]   | 15kg | 0.12~0.16 kg<br>(93~125 m <sup>2</sup> ) | 刷毛<br>中毛ローラー<br>エアレス | 1   | 4時間以上          | —              |
|      | 清水   | 0~5% |  |                      |     |                |                |
| 上塗り  | ラジセラpro  | 15kg | 0.12~0.16 kg<br>(93~125 m <sup>2</sup> ) | 刷毛<br>中毛ローラー<br>エアレス | 1   | (4時間以上)        | —              |
|      | 清水   | 0~8% |  |                      |     |                |                |

## 注意事項

- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・施工環境が気温5°C以下の場合、湿度85%RH以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けて下さい。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・被塗物の表面温度が5°C以下の場合は塗装を避けて下さい。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けて下さい。
- ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保して下さい。
- ・セメント質下地は、表面の含水率が10%以下(pH10以下)になるまで放置して下さい。下地モルタルは十分に乾燥させて下さい。モルタルの乾燥時間は夏期で1週間、冬期で2週間必要です。コンクリート下地は夏期で2週間、冬期で3週間以上の乾燥が必要です。
- ・シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、割れが発生することがありますので、基本的には行わないで下さい。やむを得ず塗装する場合は、重ね塗り適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・下地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去して下さい。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させて下さい。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないで下さい。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しない様をしっかり養生して下さい。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取って下さい。
- ・塗料使用の際は内容物が均一になるように十分に攪拌して下さい。
- ・希釈は仕様の割合を守り十分に攪拌して下さい。割合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- ・エアレスでの施工は飛散により周囲を汚しトラブルの原因になる事があります。飛散防止対策は確実に行って下さい。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装して下さい。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理して下さい。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分して下さい。(排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないで下さい。)
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
- ・目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合には直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けて下さい。
- ・臭い・蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守って下さい。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認下さい。

# 標準施工仕様書

|      |   |
|------|---|
| 製品名  | タテイルαサンクール プレミアムエディション  |
| 種別   | 弱溶剤2液超低汚染形無機塗料遮熱タイプ   |
| 荷姿   | 16 kg/セット   |
| 用途   | 一般屋根  |
| 適用基材 | コロニアル、カラーベスト、波型スレート、セメント瓦、乾式洋瓦、釉薬瓦、カラー鋼板、フッ素鋼板、ガルバニウム鋼板、塩ビ鋼板、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、ステンレス 等 |

| 工程   | 材料   | 割合                        | 所要量/m <sup>2</sup> /回<br>(塗布面積/セット/回)     | 施工器具                 | 塗回数 | 間隔時間<br>(23°C) | 可使時間<br>(23°C) |
|------|--|---------------------------|---|----------------------|-----|----------------|----------------|
| 素地調整 | ① 下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いて下さい。<br>② 劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。<br>③ 塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生して下さい。 |                           |   |                      |     |                |                |
| 下塗り  | 無機有機ハイブリッドEPO (ホワイト)   |                           |   |                      |     |                |                |
| 上塗り  | タテイルαサンクール<br>プレミアムエディション<br>主剤<br>硬化剤<br>PXシンナー   | 14.0 kg<br>2.0 kg<br>0~5% | 0.11~0.14 kg<br>(114~145 m <sup>2</sup> ) | 刷毛<br>中毛ローラー<br>エアレス | 2回  | 4時間以上<br>7日以内  | 4時間以内          |

## 注意事項

- ・アスファルトシングルへの塗装は避けて下さい。
- ・下塗りについては無機有機ハイブリッドEPOの標準施工仕様書をご確認下さい。
- ・乾式洋瓦はデッキブラシ等を併用しながら高圧洗浄し、着色スラリー層が除去できていることを確認したうえで無機有機ハイブリッドEPOを2回塗りして下さい。
- ・タテイルαサンクールプレミアムエディションは2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の割合を守り混合し、十分に攪拌して下さい。
- ・所要量は厳守して下さい。所要量が少ない場合、点錆の発生、耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下及び遮熱効果が十分に発揮出来ない恐れがあります。
- ・タテイルαサンクールプレミアムエディションは必ず2回塗りで仕上げして下さい。
- ・2液反応硬化形は塗料毎の可使時間以内に塗装して下さい。小分けする場合は十分攪拌して均一な状態にしてから行って下さい。色浮き・色違いや硬化不良等の原因になります。
- ・コロニアル、カラーベスト等の重なり部分に塗料が付着し詰まっている箇所は皮すき・カッター等で除去して下さい。漏水の原因になります。
- ・タテイルαサンクールプレミアムエディションは弱溶剤形のため取り扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を遵守して下さい。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去して下さい。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させて下さい。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないで下さい。
- ・希釈は仕様の割合を守り十分に攪拌して下さい。割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- ・施工環境が気温5°C以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けて下さい。
- ・エアレスでの施工は飛散により周囲を汚す原因となります。飛散防止対策は確実に行って下さい。
- ・工程間の間隔時間は使用を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装して下さい。
- ・塗料は冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理して下さい。
- ・塗料や塗料の付いた衣類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を遵守し、産業廃棄物として処分して下さい。(排水溝・河川・下水・土壌等を汚染する場所へ廃棄しないで下さい。)
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守って下さい。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認下さい。