

標準施工仕様書

PREMA EDITION

製品名	ピュアコートプレマエディション【カラー工法】
種別	●ピュアインナーカラー：ピュアコート専用中塗りカラーコート ●ピュアコート水性プレマエディション：4フッ化エチレン系光触媒塗料 常温硬化形
荷姿	●ピュアインナーカラー： 12 kg/缶 ●ピュアコート水性プレマエディション： 8 kg/缶、3 kg/缶
用途	外壁
適用基材	一般外壁、各種旧塗膜、各種サイディング板、RC、モルタル、ALC板、PC板、トタン、鋼板、スレート等

工程	材料	調合	所要量/m ² /回 (塗布面積/缶/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23°C)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いて下さい。②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。③洗浄後、降雨後は、均一に乾いてから施工して下さい。④塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生して下さい。					
下塗り	下地に応じた下塗材を施工してください。					
中塗り	ピュアインナーカラー 清水	12 kg 2~8%	0.12~0.16 kg (75~100 m ²)	刷毛 ウールローラー エアレス	2回	4時間以上 ※最終養生 16時間
上塗り	ピュアコート水性 PE	8 kg 既調合	0.035~0.045kg (177~228 m ²)	エアコートガン エアレス※	2回	0.5時間 ~7日

※塗装機の仕様は別途施工マニュアルをご確認ください

注 意 事 項

- ・ピュアコート水性PEの施工に関しては、必ず施工マニュアルをご確認ください。
- ・ピュアコート水性PEはローラー施工ができません。事前に所定の口径チップを準備し、必ず吹付で塗装して下さい。吹付の仕様に関しては、施工マニュアルを参照下さい。
- ・ピュアインナーカラーは3分艶程度ですが、ピュアコート水性PE施工後はさらに落ち着いた艶に仕上がります。基材や施工方法によって艶の見え方が異なる場合があります。
- ・ピュアコート水性PEは光触媒機能により優れた防汚効果を発揮しますが、施工要領書と異なる施工をした場合は十分な効果を得られない可能性があります。
- ・ピュアインナーカラーは淡彩、中彩までを推奨いたします。濃色下地に使用した場合、白度が上がりムラの要因となる恐れがあります。やむを得ず使用する場合は、必ず試験施工を実施し、仕上がりをご確認ください。
- ・ピュアコート水性PEはご購入から3か月以内、開封から14日以内にご使用下さい。
- ・ピュアコート水性PEは十分に攪拌してご使用ください。施工中も30分~60分に1回程度攪拌して塗布して下さい。
- ・光触媒効果は紫外線の当たらない箇所、雨水のかからない箇所では効果を十分に発揮できません。光触媒は表面を親水性にして親油性の汚れに対し効果を発揮します。親水性の汚れには効果はありません。また、以下の条件でも効果を十分に発揮しませんのでご注意ください。
●建物の構造上汚れがたまりやすい箇所 ●内部からの水まわりに起因するもの ●無機系汚れや小動物の糞、樹液など局所的な汚れ ●釘部、金属製の化粧部材から生ずる錆やもらい錆 ●シーリングに起因する汚れ
- ・環境によっては、藻やカビが発生する場合があります。
- ・吹付での施工は飛散により周囲を汚すトラブルの原因となる事があります。飛散防止対策は確実に行って下さい。
- ・中塗りの乾燥が不十分（硬化不良）の状態ではピュアコート水性PEを施工すると白濁の恐れがあります。
- ・シーリングは後打ちを推奨いたしますが、シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染・密着不良・又は塗膜に割れが発生することがありますので塗り重ね適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させて下さい。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないで下さい。
- ・施工環境が気温40℃以上、5℃以下の場合・湿度80%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けて下さい。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守して下さい。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項を守って下さい。詳細な内容は安全データシート（SDS）をご確認ください。