

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | ウルトラMUKI 屋根用遮熱色 |
| 種別 | 無機有機ウルトラハイブリッド塗料 |
| 荷姿 | 15kg缶 |
| 用途 | 一般屋根 |
| 適用基材 | コロナル、カラーベスト、波形スレート、セメント瓦、乾式洋瓦、釉薬瓦、カラー鋼板、フッ素鋼板、ガルバニウム鋼板、塩ビ鋼板、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、ステンレスなど |

| 工程 | 材料 | 割合 | 所要量 / m ² / 回 (塗布面積 / 缶 / 回) | 施工器具 | 塗回数 | 間隔時間 (23℃) | 可使時間 (23℃) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------|-----|-------------------|---------------|
| 素地調整 | ①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。 | | | | | | |
| 下塗り | 無機有機ハイブリッドEPO(ホワイト) | | | | | | |
| 上塗り | ウルトラMUKI (屋根用遮熱色) | 15kg | 0.125~0.16kg (93~120m ²) | ウルトラローラー | 2 | 2時間以上 ※最終養生24h | — |
| | 清水 | 0~10% | | | | | |

注意事項

- 下塗りについては無機有機ハイブリッドEPO標準施工仕様書をご確認ください。
- アスファルトシングルに塗装する場合は下塗りに無機有機ハイブリッドEPO[水性タイプ]をご使用ください。
- 乾式洋瓦はデッキブラシ等を併用しながら高圧洗浄し、着色スラリー層が除去できていることを確認したうえで無機有機ハイブリッドEPOを2回塗りしてください。
- 所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、点錆の発生、耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下及び遮熱効果が十分に発揮できない恐れがあります。
- ウルトラMUKIは必ず2回塗りで仕上げてください。
- コロナル、カラーベスト等の重なり部分に塗料が付着し詰まっている箇所は皮すき・カッター等で除去してください。漏水の原因になります。
- 素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮できない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- 希釈は仕様の割合を守り十分に攪拌してください。割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- 施工環境が気温5℃以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けてください。
- 工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- 塗料は冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- 塗料や塗料の付いた衣類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を遵守し、産業廃棄物として処分してください。(排水溝・河川・下水・土壌等を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。