

屋根用耐候性強化色

ROOF High Regulation COLORS

水性塗料	全11色	艶ありのみ
油性塗料	全10色	
水溶性溶剤塗料	全15色	

「耐候性強化色」を屋根に使用することで、屋根と外壁の耐候性差をなくし建物全体の色彩と美しさを長期にわたり維持し続けます。また、屋根と外壁の塗り替え周期も合うため長期的なコスト削減にもつながります。

【耐候性の比較】

外壁塗装	耐候性差	屋根塗装
標準色	>	標準色
標準色	=	耐候性強化色

【耐用年数イメージ】

	▶ 顔料制限 ▶ HALS増量 ▶ 添加剤制限
耐候性強化色	
標準色	耐用年数UP!

短 ← → 長

【耐候性強化色の特長】

1. 耐候性に優れた無機顔料と比較的耐候性の高い有機顔料(青・緑)のみで調色。
2. 光安定剤(HALS)を高配合し、退色の進行を抑制。
3. 艶調整剤などの添加を抑え、相対的な樹脂量を最大限に確保し樹脂劣化を抑制。

MAIN
無機顔料

白

黒

黄土

赤さび

非常に耐候性に優れている
鮮やかな色が出にくい

SUB
有機顔料

青

緑

比較的耐候性が高い

+

HALS
光安定剤



退色の進行を抑制



「耐候性強化色」では、
耐候性の低い有機顔料(黄・赤)は一切使用しません。



オートムレッド

水性 水溶性



ハンターグリーン

水性 油性 水溶性



モスグリーン

油性 水溶性



ブラウン

油性 水溶性



マルーン

水性 油性 水溶性



ナスコン

水性 油性 水溶性



チョコレート

水性 水溶性



ニューブラウン

水性 油性 水溶性



グレー

水性 水溶性



コーヒーブラウン

油性 水溶性



ダークチョコレート

水性 水溶性



ディープグレー

水性 油性 水溶性




カカオブラウン

油性 水溶性



チャコールグレー

水性 水溶性



ブラック

水性 油性 水溶性

【注意事項】

※耐候性に不安のある顔料を可能な限り使用せずに調色した屋根用の耐候性強化色ですので、同じ色名でも中塗り材(セラベースシリーズ)や上塗り材の製品ごとに差が生じる場合があります。※この色見本は紙に塗装しているため、実際の仕上がりとは多少異なる場合があります。※艶調整は対応できません。艶ありのみの対応となります。