

標準施工仕様書



製品名	タテイルα プレミアムエディション
種 別	油性 2 液弱溶剤超低汚染形無機塗料
荷 姿	16 kg、4 kg/セット
用 途	外部壁面
適用基材	一般外壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、RC、ALC、モルタル、PC板、セメント板、吹付タイル、リシン、スタッコ、各種旧塗膜など

工程	材料	調合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	下地に応じた下塗材をご使用ください。						
上塗り	タテイルα プレミアムエディション 主剤 硬化剤 PXシンナー	14 kg 2 kg 0~8%	0.12~0.15 kg (106~133 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	2	4 時間以上 7 日以内	4 時間以内

注 意 事 項

- ・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品、水溶性溶剤製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・中塗りにセラベースを使用する際はセラベース[油性タイプ]を仕様にてご使用ください。
- ・弱溶剤形製品の取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- ・塗料使用の際は主剤と硬化剤の調合を守り、内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠ぺい性が悪くなります。
- ・ローラーで施工する際は、気泡の発生や毛抜けの少ないウーブンタイプのローラーをご使用ください。また、テープなどであらかじめローラーの浮遊繊維を処理してからご使用ください。
- ・所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、点錆の発生、耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下が起きる恐れがあります。
- ・施工環境が気温 5℃以下の場合、湿度 85%RH 以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・被塗物の表面温度が 5℃以下の場合は塗装を避けてください。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- ・シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、割れが発生することがありますので、基本的には行わないでください。やむを得ず塗装する場合は、重ね塗り適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないように養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物として処分してください。(排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・目に入った場合には、直ちに多量の水で 15 分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合には直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けてください。
- ・臭い、蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は安全データシート(SDS)をご確認ください。

標準施工仕様書



製品名	タテイルα弾性 プレミアムエディション
種 別	油性 2 液弱溶剤超低汚染形無機塗料 弾性タイプ
荷 姿	16 kg、4 kg/セット
用 途	外部壁面
適用基材	一般外壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、RC、ALC、モルタル、PC板、セメント板、吹付タイル、リシン、スタッコ、各種旧塗膜など

工程	材料	調合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	下地に応じた下塗材をご使用ください。						
上塗り	タテイルα弾性 プレミアムエディション 主剤 硬化剤 P X シンナー	14 kg 2 kg 0~8%	0.12~0.15 kg (106~133 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	2	4 時間以上 7 日以内	4 時間以内

注 意 事 項

- ・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品、水溶性溶剤製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・中塗りにセラベースを使用する際はセラベース[油性タイプ]を仕様にてご使用ください。
- ・弱溶剤形製品の取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- ・塗料使用の際は主剤と硬化剤の調合を守り、内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠ぺい性が悪くなります。
- ・ローラーで施工する際は、気泡の発生や毛抜けの少ないウーブンタイプのローラーをご使用ください。また、テープなどであらかじめローラーの浮遊繊維を処理してからご使用ください。
- ・所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、点錆の発生、耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下が起きる恐れがあります。
- ・施工環境が気温 5℃以下の場合、湿度 85%RH 以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・被塗物の表面温度が 5℃以下の場合は塗装を避けてください。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- ・シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、割れが発生することがありますので、基本的には行わないでください。やむを得ず塗装する場合は、重ね塗り適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないように養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物として処分してください。(排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・目に入った場合には、直ちに多量の水で 15 分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合には直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けてください。
- ・臭い、蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は安全データシート(SDS)をご確認ください。

標準施工仕様書



製品名	タテイルα プレミアムエディション（屋根用耐候性強化色）
種 別	油性 2 液弱溶剤超低汚染形無機塗料
荷 姿	16 kg/セット
用 途	一般屋根
適用基材	一般屋根、新生（化粧スレート）瓦、セメント瓦、乾式洋瓦、釉薬瓦、カラー鋼板、塩ビ鋼板など

工程	材料	調合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	下地に応じた下塗材をご使用ください。						
上塗り	タテイルα プレミアムエディション 主剤 硬化剤 P X シンナー	14 kg 2 kg 0～8%	0.12～0.15 kg (106～133 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	2	4 時間以上 7 日以内	4 時間以内

注 意 事 項

- ・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品、水溶性溶剤製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・アスファルトシングルへの塗装は避けてください。
- ・乾式洋瓦はターボノズル等を併用しながら 1 5 0 Kg/cm² 以上の圧力で入念に洗浄してください。着色スラリー層が除去できていることを確認したうえで無機有機ハイブリッド EPO を 2 回塗りしてください。
- ・中塗りにセラベースを使用する際はセラベース[油性タイプ]を仕様にてご使用ください。
- ・弱溶剤形製品の取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- ・塗料使用の際は主剤と硬化剤の調合を守り、内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠ぺい性が悪くなります。
- ・ローラーで施工する際は、気泡の発生や毛抜けの少ないウーブンタイプのローラーをご使用ください。また、テープなどであらかじめローラーの浮遊繊維を処理してからご使用ください。
- ・所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、点錆の発生、耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下が起きる恐れがあります。
- ・新生（化粧スレート）瓦等の重なり部分に塗料が付着し詰まっている箇所は皮すき等で除去してください。漏水の原因になります。
- ・施工環境が気温 5℃ 以下の場合、湿度 8 5 % RH 以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・被塗物の表面温度が 5℃ 以下の場合は塗装を避けてください。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないように養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分してください。（排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。）
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は安全データシート (SDS) をご確認ください。

標準施工仕様書



製品名	タテイルαサンクール プレミアムエディション
種 別	油性 2 液弱溶剤超低汚染形無機塗料遮熱タイプ
荷 姿	16 kg/セット
用 途	一般屋根
適用基材	一般屋根、新生（化粧スレート）瓦、セメント瓦、乾式洋瓦、釉薬瓦、カラー鋼板、塩ビ鋼板など

工程	材料	調合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	無機有機ハイブリッドEPO（ホワイト）						
上塗り	タテイルαサンクール プレミアムエディション 主剤 硬化剤 PXシンナー	14 kg 2 kg 0～5%	0.11～0.14 kg (114～145 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	2	4 時間以上 7 日以内	4 時間以内

注 意 事 項

- ・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品、水溶性溶剤製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・アスファルトシングルへの塗装は避けてください。
- ・乾式洋瓦はターボノズル等を併用しながら 1 5 0 Kg/cm² 以上の圧力で入念に洗浄してください。着色スラリー層が除去できていることを確認したうえで無機有機ハイブリッドEPOを 2 回塗りしてください。
- ・**タテイルαサンクールに中塗り材のセラベースはご使用できません。必ず 2 回塗り で仕上げてください。**
- ・弱溶剤形製品の取扱いは火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- ・塗料使用の際は主剤と硬化剤の調合を守り、内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠ぺい性が悪くなります。
- ・ローラーで施工する際は、気泡の発生や毛抜けの少ないウーブンタイプのローラーをご使用ください。また、テープなどであらかじめローラーの浮遊繊維を処理してからご使用ください。
- ・所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、点錆の発生、耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下、及び遮熱効果が十分に発揮出来ない恐れがあります。
- ・新生（化粧スレート）瓦等の重なり部分に塗料が付着し詰まっている箇所は皮すき等で除去してください。漏水の原因になります。
- ・施工環境が気温 5℃以下の場合、湿度 8 5 % RH 以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・被塗物の表面温度が 5℃以下の場合は塗装を避けてください。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないように養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高压洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物として処分してください。（排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。）
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は安全データシート(SDS)をご確認ください。

製品名	タテイルα美館 プレミアムエディション
種 別	油性 2 液弱溶剤超低汚染形無機塗料クリヤータイプ
荷 姿	16 kg/セット、4 kg/セット
用 途	外壁
適用基材	意匠サイディング全般、光触媒サイディング、焼付金属サイディング、無機系サイディング

工程	材料	割合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
事前診断	新築～10 年程度で劣化やチョーキングが軽度の基材に施工してください。劣化の程度によっては付着不良、白化、ムラとなる可能性がありますので、施工に適さないチョーキング面等には絶対に施工しないでください。判断のつかない場合はテスト施工を実施した上で基材の吸い込みや付着性を確認してください。						
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	クリヤベースハイパー [水性タイプ] 主剤 硬化剤 清水	14kg 1kg 0～6%	0.10～0.15 kg (100～150 ㎡)	刷毛 中毛ローラー	1	16 時間以上 7 日以内	6 時間以内
上塗り	タテイルα美館 プレミアムエディション 主剤 硬化剤 P X シンナー	14kg 2kg 0～3%	0.12～0.14 kg (114～133 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	2	4 時間以上 7 日以内	6 時間以内

注 意 事 項
・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。 ・クリヤベースハイパー[水性タイプ]及びタテイルα美館プレミアムエディションは 2 液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の割合を守り、電動攪拌機等により十分に攪拌してください。またクリヤベースハイパー[水性タイプ]は水性塗料のため、攪拌初期は硬化剤が水となじみにくいので手動で軽く攪拌しただけでは混合不良となる場合があります。 ・クリヤベースハイパー[水性タイプ]は混合後 3 0 分程度静置させてください。攪拌、静置が不十分だとハジキや付着不良の原因となる場合があります。 ・素焼きタイルのような多孔質のタイルやレンガには施工を避けてください。 ・クリヤベースハイパー[水性タイプ]は陶磁器質タイル面での漏水やエフロを抑制するものではありません。 ・混合後の可使時間を厳守し、可使時間以内に使用できないと予想される場合、必要に応じて小分けしてご使用ください。 ・タテイルα美館プレミアムエディションは必ず 2 回塗りしてください。 ・上塗材に艶調整品を施工する際は塗り継ぎや塗り重ねのムラに注意してください。 ・下地の表面が著しく劣化し、脆弱になっている場合は施工出来ません。 ・チョーキングが目立つ下地は塗装しないでください。仕上がりにムラが発生し、塗装後に剥離等の原因となる恐れがあります。 ・シーリング面に塗装する場合は、変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。 ・弱溶剤形製品は取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。 ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。 ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。 ・希釈は仕様の割合割合を守り十分に攪拌してください。割合割合を誤ると光沢が悪くなります。 ・施工環境が気温 5℃以下の場合・湿度 8 5 %RH 以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けてください。 ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。 ・ご使用の際は容器に記載されている注意事項をよく守ってください。詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご確認ください。

製品名	タテイルα美館 プレミアムエディション
種 別	油性 2 液弱溶剤超低汚染形無機塗料クリヤータイプ
荷 姿	16 kg/セット、4 kg/セット
用 途	外壁
適用基材	意匠サイディング全般、光触媒サイディング、焼付金属サイディング、無機系サイディング

工程	材料	割合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
事前診断	新築～10 年程度で劣化やチョーキングが軽度の基材に施工してください。劣化の程度によっては付着不良、白化、ムラとなる可能性がありますので、施工に適さないチョーキング面等には絶対に施工しないでください。判断のつかない場合はテスト施工を実施した上で基材の吸い込みや付着性を確認してください。						
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	クリヤベースハイパー [油性タイプ] 主剤 硬化剤 P X シンナー	14kg 4kg 0～3%	0.12～0.14 kg (128～150 ㎡)	刷毛 中毛ローラー	1	4 時間以上 7 日以内	4 時間以内
上塗り	タテイルα美館 プレミアムエディション 主剤 硬化剤 P X シンナー	14kg 2kg 0～3%	0.12～0.14 kg (114～133 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	1	—	6 時間以内

注 意 事 項
・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。 ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。 ・素焼きタイルのような多孔質のタイルやレンガには施工を避けてください。 ・クリヤベースハイパー[油性タイプ]は陶磁器質タイル面での漏水やエフロを抑制するものではありません。 ・クリヤベースハイパー[油性タイプ]を上塗材として使用することは避けてください。 ・上塗材に艶調整品を施工する際は塗り継ぎや塗り重ねのムラに注意してください。 ・製品は、2 液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の割合を守り混合し、十分に攪拌してください。 ・混合後の可使時間を厳守し、可使時間以内に使用できないと予想される場合、必要に応じて小分けしてご使用ください。 ・下地の表面が著しく劣化し、脆弱になっている場合は施工出来ません。 ・チョーキングが目立つ下地は塗装しないでください。仕上がりにムラが発生し、塗装後に剥離等の原因となる恐れがあります。 ・シーリング面に塗装する場合は、変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。 ・弱溶剤形製品は取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。 ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。 ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。 ・希釈は仕様の割合割合を守り十分に攪拌してください。割合割合を誤ると光沢が悪くなります。 ・施工環境が気温 5℃以下の場合・湿度 8 5 %RH 以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けてください。 ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。 ・ご使用の際は容器に記載されている注意事項をよく守ってください。詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。