

標準施工仕様書



製品名	タテイル美館アクア
種 別	水性 2 液反応硬化形無機塗料クリヤータイプ
荷 姿	16 kg、3.2 kg/セット
用 途	外部壁面
適用基材	意匠サイディング

工程	材料	調合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
素地調整	① 下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ② 劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③ 塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	クリヤベースハイパー [水性タイプ] 主剤 硬化剤 清水	14 kg 1 kg 0～6%	0.10～0.15 kg (100～150 ㎡)	刷毛 中毛ローラー	1	16 時間以上 7 日以内	6 時間以内
上塗り	タテイル美館アクア 主剤 硬化剤 清水	15 kg 1 kg 0～8%	0.10～0.15 kg (107～160 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	2	4 時間以上	8 時間以内

注 意 事 項

- ・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品、水溶性溶剤製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・下塗りについてはクリヤベースハイパーの標準施工仕様書をご確認ください。
- ・**タテイル美館アクアは溝の深いサイディングや粗面などに塗料が溜まると白く白濁して硬化します。塗料だまりがないよう均一に施工してください。**
- ・チョーキングが目立つ下地は塗装しないでください。仕上がりにはムラが発生し、塗装後に剥離等の原因となる恐れがあります。
- ・素焼きのような多孔質のタイルやレンガタイルには施工を避けてください。
- ・塗料使用の際は主剤と硬化剤の調合を守り、内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ・タテイル美館アクアの攪拌初期は硬化剤が水となじみにくいので手動で軽く攪拌しただけでは混合不良となる場合があります。必ず電動攪拌機をご使用ください。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢が低下する場合があります。
- ・**タテイル美館アクアは必ず 2 回塗りしてください。**
- ・所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、性能が十分に発揮出来ない恐れがあります。
- ・施工環境が気温 5℃以下の場合、湿度 85%RH 以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- ・シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、割れが発生することがありますので、基本的には行わないでください。やむを得ず塗装する場合は、重ね塗り適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないように養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分してください。(排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は安全データシート(SDS)をご確認ください。

標準施工仕様書



製品名	タテイル美館アクア
種 別	水性 2 液反応硬化形無機塗料クリヤータイプ
荷 姿	16 kg、3.2 kg/セット
用 途	外部壁面
適用基材	意匠サイディング

工程	材料	調合	所要量/㎡/回 (塗布面積/セット/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)
素地調整	① 下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ② 劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③ 塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。						
下塗り	クリヤベースハイパー [油性タイプ] 主剤 硬化剤 P X シンナー	14 kg 4 kg 0～3%	0.12～0.14 kg (128～150 ㎡)	刷毛 中毛ローラー	1	4 時間以上 7 日以内	4 時間以内
上塗り	タテイル美館アクア 主剤 硬化剤 清水	15 kg 1 kg 0～8%	0.10～0.15 kg (107～160 ㎡)	刷毛 中毛ローラー (ウーブンタイプ)	1	—	8 時間以内

注 意 事 項

- ・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品、水溶性溶剤製品 6 ヶ月、油性製品 1 2 ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・下塗りについてはクリヤベースハイパーの標準施工仕様書をご確認ください。
- ・**タテイル美館アクアは溝の深いサイディングや粗面などに塗料が溜まると白く白濁して硬化します。塗料だまりがないよう均一に施工してください。**
- ・チョーキングが目立つ下地は塗装しないでください。仕上がりにもムラが発生し、塗装後に剥離等の原因となる恐れがあります。
- ・素焼きのような多孔質のタイルやレンガタイルには施工を避けてください。
- ・塗料使用の際は主剤と硬化剤の調合を守り、内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ・クリヤベースハイパー[油性タイプ]を上塗材として使用することは避けてください。
- ・タテイル美館アクアの攪拌初期は硬化剤が水となじみにくいので手動で軽く攪拌しただけでは混合不良となる場合があります。必ず電動攪拌機をご使用ください。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢が低下する場合があります。
- ・所要量は厳守してください。所要量が少ない場合、性能が十分に発揮出来ない恐れがあります。
- ・施工環境が気温 5℃以下の場合、湿度 85%RH 以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- ・常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- ・シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、割れが発生することがありますので、基本的には行わないでください。やむを得ず塗装する場合は、重ね塗り適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないように養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分してください。(排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は安全データシート(SDS)をご確認ください。